



## TOPSEC S

### ABSORBANT NETTOYANT DE SÉCURITÉ

### ABSORBANT NETTOYANT DE SÉCURITÉ

CONFORME A LA NORME NF P 98-190 :

« Produits absorbants destinés à un usage routier »

Numéro d'agrément délivré par le SETRA : ABS.2002.15

- ✓ *Haut pouvoir d'absorption.*
- ✓ *Diatomite calcinée > 800°C, ne s'écrase pas.*
- ✓ *Ne forme pas de boue après absorption..*

### UTILISATION :

**TOPSEC S** est un produit inerte et exempt de matières nocives connues.

**TOPSEC S** permet de maîtriser le glissement sur les sols (éventuellement verglacés et/ou enneigés). Chaque grain fournit une friction élevée et réduit ainsi les risques de dérapage.

**TOPSEC S** sert à l'absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc. Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols. De par ses caractéristiques il restitue un revêtement sec et non glissant après usage.

**TOPSEC S** doit être ramassé ou balayé après usage et sa destruction doit être effectuée en conformité avec les réglementations et des polluants absorbés

**TOPSEC S** est conforme à la Norme AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.

### MODE D'EMPLOI :

Saupoudrer abondamment **TOPSEC S** sur les surfaces à traiter, laisser agir puis enlever avec un balai.

Sur sols glissants, laisser en place **TOPSEC S**.

### CARACTÉRISTIQUES :

Composition : Terre de diatomée du Danemark - Couleur : rouge/brun - Densité : 495 kg/m<sup>3</sup> - 0,495 Absorption d'eau (1) : 149 % - Absorption d'hydrocarbures (1) : 158 %

Taux d'émission de poussières (2) : < à 0,5 % - Taux d'adhérence résiduelle (3) : 89 % pH (solution aqueuse 10 %) : 5,8 - poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) : 2,3 - Humidité : 4 % Perte au feu à 1025 °C : 2 % - Température de calcination : Supérieure à 800°C

Toutes les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont des données moyennes

(1) Absorption selon norme NF T 90-361 : Incertitude 5 %

(2) Taux d'adhérence résiduelle selon norme NF P 98-190 (Annexe A) : Incertitude 5 %

(3) Taux émission de poussière selon norme NF P 98-190 (Annexe B) : Incertitude 2 %

**STABILITE ET REACTIVITE** : Produit chimiquement neutre vis-à-vis de tous les liquides, à l'exception de l'acide fluorhydrique

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.